Ceresit

Atitinka normą EN 13888 CG2 A

CE 33

Spalvotas glaistas siauroms siūlėms

Cementinis mišinys, naudojamas užglaistyti siūlėms, kurių plotis iki 8 mm.

SAVYBĖS

- **gaminamas 20 spalvų**
- **ypač lygus paviršius**
- **atsparus vandeniui**
- **atsparus šalčiui**
- **paprastas naudoti**

PANAUDOJIMAS

Mišinys Ceresit CE 33 naudojamas siūlėms užglaistyti tarp keraminių, stiklo, akmens (išskyrus marmurą) plytelių, tvirtinamų ant nesideformuojančių pagrindų. Šis glaistas naudojamas pastatų viduje ir išorėje. Ceresit CE 33 mišinys yra atsparus vandeniui ir veikiamas drėgmės išsaugo savo mechanines savybes, tačiau tai nereiškia, kad jis nepraleidžia vandens. Praktiniais sumetimais siūlėms tarp plytelių glaistyti grindų dangose ir pastatų išorėje patariama naudoti pilkos spalvos glaistą.
CE 33 atitinka normos EN 13888:2009 CG2 A klasės reikalavimus (aukštų parametrų su didesniu atsparumu dėvėjimuisi).
Jei siūlės tarp plytelių yra nuo 8 iki 20 mm, reikia naudoti plačioms siūlėms tinkamą Ceresit CE 35 glaistą. Užpildant plačias siūles tarp plytelių, klijuojamų ant besideformuojančių pagrindų (šildomųjų grindų, terasų, balkonų), reikia naudoti mišinį Ceresit CE 43 Grand'Elit.
Marmurui glaistyti reikia naudoti mišinį Ceresit CE 40 Aquastatic. Atsparumas vandeniui ir chemikalų poveikiui užtikrinamas naudojant glaistą Ceresit CE 44 arba CE 79 UltraPox Color. Deformacinius plyšius tarp plytelių, plyšius sienų briaunose, sienų ir grindų sandūros vietose bei prie sanitarinių įrenginių reikia užpildyti sanitariniu silikonu Ceresit CS 25 MicroProtect, marmuro atveju – Ceresit CS 29.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Nuvalykite plytelių kraštus. Siūles glaistyti galima tik plytelių tvirtinamajai medžiagai sukietėjus ir išdžiuvus. Iš anksto patikrinkite, ar mišinys CE 33 netepa plytelių paviršiaus ir ar nepalieka neišvalomų dėmių. Nuvalytus plytelių kraštus suvilgykite drėgna kempine.

DARBO EIGA

Į pamatuotą švaraus šalto vandens kiekį suberkite CE 33 mišinį ir maišykite tol, kol gausis vienalytė masė be grumstų. Nenaudokite rūdijančių įrankių ir indų. Gumine mentele mišinio kruopščiai įspauskite į siūles tarp plytelių. Medžiagai šiek tiek pradžiuvus, perteklių surinkite drėgna kempine. Ją dažnai plaukite. Jeigu siūlės džiūva pernelyg greitai, jas reikia sudrėkinti šiek tiek drėgna kempine. Išdžiuvusias apnašas valykite sausa šluoste.

DĖMESIO

Darbai turi būti atliekami sausomis sąlygomis, kai oro ir pagrindo temperatūra yra nuo +5 iki +25 °C.
Visi duomenys pateikti esant +23 °C temperatūrai ir 50 % santykiniam oro drėgniui. Esant kitokioms sąlygoms, būtina atsižvelgti į ilgesnę arba trumpesnę medžiagos kietėjimo ir džiūvimo trukmę.
Išmaišius mišinį su didesniu kiekiu vandens negu nurodoma, siūlės gali trūkinėti, be to, gali sumažėti jų atsparumas. Drėgnas pagrindas, nevienodas vandens dozavimas ir skirtingos džiūvimo sąlygos gali turėti įtakos siūlių spalvos atspalviams.
Tam, kad nesiskirtų spalva, vienoje patalpoje reikia naudoti CE 33, turintį tą patį pagaminimo numerį, kuris užrašytas ant kiekvienos pakuotės, lipdukas.
CE 33 sudėtyje yra cemento. Sumaišytas su vandeniu, mišinys pasižymi šarminėmis savybėmis. Saugoti odą ir akis. Medžiagos patekus į akis, praskalauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

Chromo VI kiekis – mažiau kaip 2 ppm gaminio galiojimo laikotarpiu.

REKOMENDACIJOS

Šviežias siūles reikia saugoti nuo lietaus, rasos bei žemesnės nei +5 °C temperatūros tol, kol siūlės visiškai sukietės ir išdžius.
Šiame techniniame aprašyme nurodomos gaminio pritaikymo sritys ir rekomenduojami darbų atlikimo būdai, tačiau jis negali pakeisti profesinio darbininko pasiruošimo. Be visų pateiktų rekomendacijų, darbus reikia atlikti laikantis darbo saugos bei higienos taisyklių ir bendrųjų statybos darbų principų. Gamintojas garantuoja gaminio kokybę, tačiau neatsako už pasekmes, kilusias dėl gaminio naudojimo kitomis sąlygomis ar kitais tikslais. Kilus abejonių, būtina atlikti gaminio naudojimo bandymus. Išleidus šį aprašymą, visi ankstesni netenka galios.

SANDĖLIAVIMAS

Iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, sandėliuojant ant padėklų sausomis sąlygomis, originaliose, nepažeistose pakuotėse.

PAKUOTĖ

Maišai po 2 kg, 5 kg, 25 kg

TECHNINIAI DUOMENYS

Sudėtis: cemento su mineraliniais priedais ir polimeriniais modifikatoriais mišinys

Piltinis tankis:	mažd. 1,1 kg/dm^3
Maišymo proporcijos:	mažd. 0,6 l vandens su 2 kg mišinio mažd. 1,5 l vandens su 5 kg mišinio mažd. 7,5 l vandens su 25 kg mišinio
Naudoti, kai temperatūra:	nuo +5 iki +25 °C
Sunaudojimo laikas:	iki 90 min.
Vaikščioti galima:	po 24 val.
Atsparumas trynimui (pagal normą EN13888):	< 1000 mm^3
Atsparumas lenkimui (pagal normą EN13888):	
sausomis sąlygomis:	≥ 2,5 MPa
po atšaldymo ir atšildymo ciklų:	≥ 2,5 MPa
Atsparumas spaudimui (pagal normą EN13888):	
sausomis sąlygomis:	≥ 15 MPa
po atšaldymo ir atšildymo ciklų:	≥ 15 MPa
Leidžiama eksploatuoti, kai temperatūra:	nuo –30 iki +70 °C
Susitraukimas (pagal normą EN13888):	< 3 mm/m
Vandens įgeriamumas (pagal normą EN13888):	
po 30 min.:	≤ 5 g
po 240 min.:	≤ 10 g

Orientacinis sunaudojimas esant tipiniam plytelių storiui:

Plytelių dydis, cm	Siūlių plotis, mm	Sunaudojimas, kg/m^2
5 x 5	2	0,5
5 x 5	3	0,7
10 x 10	2	0,4
15 x 15	3	0,4
10 x 20	3	0,4